

P-acryl C2 HS Лак прозрачный

Артикул	Название	Упаковка
YD-PCLHS00100600	C2 HS Лак прозрачный	1л
YD-PCLHS00500400		5л
YD-PHAHS00050600	Отвердитель P-HS (стандартный)	0,5л
YD-PHAHS00250400		2,5л
YD-PTHUFT0100600	Отвердитель P-HS (быстрый)	1л
YD-PTHUFT0500400		2,5л
YD-PTHUSL0100600	Отвердитель P-HS (медленный)	1л
YD-PTHUSL0500400		2,5л
YD-PTHUFT0100600	Растворитель быстрый Т 8-18	1л
YD-PTHUFT0500400		5л
YD-PTHUSD0100600	Растворитель стандартный Т 18-25	1л
YD-PTHUSD0500400		5л
YD-PTHUVS0100600	Растворитель очень медленный Т 35+	1л
YD-PTHUVS0500400		5л

ОПИСАНИЕ

 CLEAR COAT P-Acryl/C2 HS Vernik Vernis Barniz Лак акриловый	P-acryl C2 HS -Высококачественный двухкомпонентный прозрачный 1,5 - 2х слойный лак с высоким содержанием сухого остатка. Имеет безупречный глянец, увеличенное время поглощения пыли, UV защиту, не склонен к закипанию, превосходно растекается на больших поверхностях. После высыхания не меняет внешний вид на всё время эксплуатации
---	---

Поверхности пригодные для непосредственного нанесения

Заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия.
Поверхности с нанесенным базовым покрытием.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

	Убедитесь что все основания тщательно очищены и высушены до и после каждого этапа подготовки, обеспыльте поверхность липкой салфеткой.
---	--

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ

Соотношение смешивания (% растворителя считается от количества лака):				
По объёму 2:1 + 0-10% раств., (л)		По весу, (г)		
 	Лак E-HS	2	Лак E-HS	100
	Отвердитель E	1	Отвердитель E	49.0
	Растворитель Т	0 – 0,2	Растворитель Т	0 – 8,7
	Не рекомендуется добавление сторонних растворителей. При использовании сторонних растворителей могут наблюдаться нарушения, выраженные в увеличенном сроке полимеризации, скорости высыхания и шарпени (блеске)			
	Вязкость DIN CUP 4: 16-18 секунд при 20°C			
	Жизнеспособность: 90 – 120 минут при 20°C			
	Диаметр дюзы RP:1,3 -1,4 мм Диаметр дюзы HVLP:1,2 -1,4 мм		Давление: 1,8 – 2,0 бар	
 	Количество слоёв:1,5- 2 слоя (толщина 2х слоев 45-50мкм)		1 легкий слой+ 1 полный слой, допускается нанесение без промежуточной выдержки или 2 полных слоя с промежуточной выдержкой 10мин	

	Выдержка между слоями при 20 °С: 10 минут (при отсутствии или низком ламинарном потоке выдержку необходимо увеличить) Выдержка перед ускоренной сушкой 10 минут *Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха	
	Сушка при 60 °С (температура на детали) 30 минут Полировка через 1 час после окончания сушки Сушка при 20°С: 16 часов (полировка после полного отверждения лака)	
	Лабораторные испытания гарантируют защиту от прямых ультрафиолетовых (солнечных) лучей на срок не менее 10 лет (при среднегодовом индексе UV излучения = 9 и среднем времени продолжительности светового дня 10 часов)	
	Укрывающая способность готовой смеси, м²/л (при толщине слоя сухой пленки 50 мкр)	8,5
	Цвет, блеск.	Прозрачный, высокий глянец
	Плотность, г/см³	0,99
	Рекомендуемая температура длительного хранения	Температурный режим от 0 до + 30 °С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов