

P-Plastic Primer 1K

Артикул	Название	Упаковка
YD-PPPLT00025120	Грунт по пластику первичный 1К, прозрачный, с частицами алюминия	0,25 л
YD-PPPLT00100600		1 л

ОПИСАНИЕ



P-Plastic Primer 1K — однокомпонентный грунт, обеспечивающий непревзойденную адгезию к пластиковым поверхностям

Поверхности пригодные для непосредственного нанесения

Отшлифованные и очищенные и обезжиренные поверхности из пластика: ABS, PP/EPDM, PP, TPO, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR, SOFT FOAM, UP_GF

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Следует наносить на чистые, отшлифованные (с помощью абразива P320-P500 (красный скотч-брайт) и обезжиренные поверхности. Обезжирить подходящим средством для очистки поверхностей. Убедитесь, что поверхность тщательно очищена и высушена до и после каждого этапа подготовки. Может наноситься непосредственно на все виды пластиковых поверхностей

- **Пластиковые поверхности из PE или смеси PP-PE:** для улучшения адгезии на пластики включающие в состав смеси полиэтилен (PP-PE) необходимо подвергнуть деталь нагреву до 60°C в течение 30 минут
- **Неокрашенные пластиковые поверхности:** необходимо отшлифовать с применением абразива P320-P500 после сушки при 60°C в течение 30 минут или высушить

*На «чувствительных» к растворителю пластмассовых поверхностях, например таких как термопласты, следует провести тест реакции на растворитель

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ



Готов к употреблению. Никогда не смешивайте с другими продуктами.



Вязкость DIN CUP 4: 14 – 16 **секунд** при 20°C



Диаметр дюзы: 1,3 – 1,5 мм

Давление (RP, LVLP): 1,8 – 2,0 бар



Количество слоёв: 1 – 2 **слоя**
(максимальная рекомендуемая толщина за 2 слоя 6 мкм)

Толщина одного слоя: 2 – 3 **мкм**



Выдержка между слоями при 20 °C: 3 – 5 **минут (до матирования)**

* Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха



Сушка при 20 °C: 15 **минут**

* Время сушки зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха



Цвет

Прозрачный, с частицами алюминия

Плотность, г/см³

Рекомендуемая температура длительного хранения

Температурный режим от +5 до +30 °C. На расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов